



Émail alkyde semi-brillant

- Fini semi-brillant intérieur/extérieur de qualité professionnelle
- Excellente fluidité et étalement
- Moins d'odeur qu'une peinture à base d'huile
- Nettoyage facile à l'eau
- Fini dur et durable
- Suppression facile de taches
- Fini résistant à la moisissure

Blanc No. 3900

Base moyenne No. 3940

Base foncée No. 3930



2 couches recommandées
pour une durabilité optimale



Taux d'application:
Surfaces rugueuses :
de 350 pi. ca à 400 pi. ca
Surfaces lisses :
de 500 pi. ca à 550 pi. ca



Temps de séchage :
Sec au toucher de 2 à 4 h
Prêt à recouvrir : de 4 à 8 h



Nettoyage
Eau et savon

BASE BLANCHE : PRÊT À L'EMPLOI OU À L'AJOUT DE COLORANTS TEINTÉS. BASES MOYENNE ET FONCÉE : NE PAS UTILISER SANS L'AJOUT DE COLORANTS TEINTÉS.

OÙ L'UTILISER

Surfaces de métal et de bois intérieures/extérieures bien préparées. Idéal pour portes, garnitures, moulures, armoires, plâtre, maçonnerie, blocs de béton, papier peint bien collé, brique, stuc, aluminium et fer forgé. **Ne pas utiliser sur les surfaces horizontales soumises à la circulation piétonnière.**

PRÉPARATION †

(Une bonne préparation de la surface est requise). Allouer 30 jours pour le durcissement du nouveau stuc, du plâtre et de la maçonnerie. Pour les surfaces intérieures et extérieures, enlever la saleté, l'huile et les taches de graisse avec un produit comme le dégraissant et nettoyant pour béton et maçonnerie BEHR PREMIUM^{MD} No. 990. Éliminer les taches de moisissure à l'aide d'un produit qui nettoie les taches de moisissure. Enlever la peinture qui se décolle et qui s'écaille; poncer légèrement les surfaces brillantes; calfeutrer; réparer les imperfections et poncer doucement. Pour les surfaces extérieures, laver sous pression pour enlever le farinage. Préparer le métal galvanisé avec un produit comme le nettoyant et préparateur pour béton et maçonnerie BEHR PREMIUM No. 991. Suivre le mode d'emploi sur l'étiquette.

APPRÊT

Intérieur : Pour les taches tenaces sur les surfaces intérieures, le métal galvanisé ou le fer forgé, utiliser un produit comme l'apprêt et bouche-pores cache-taches BEHR PREMIUM PLUS^{MD} No. 75. **Extérieur :** Pour les taches tenaces sur les surfaces intérieures, le bois ou le métal, utiliser un produit comme l'apprêt et bouche-pores multi-surfaces BEHR PREMIUM PLUS No. 436. Suivre le mode d'emploi sur l'étiquette.

APPLICATION

NE PAS DILUER. Agiter avant et pendant l'application. Lorsque vous travaillez avec plus d'un contenant du même produit, mélangez-les pour assurer l'uniformité de la couleur. Aérer la pièce de façon adéquate durant l'application et le séchage. Certaines couleurs auront besoin de

2 ou plusieurs pour couvrir et cacher entièrement. Utiliser le produit lorsque la température de l'air et de la surface se situe entre 50 °F et 90 °F (10 °C et 32 °C). Appliquer une mince couche à l'aide d'un pinceau synthétique de qualité, d'un manchon de tissu duveteux de 1/4 po à 3/8 po ou d'un pulvérisateur sans air comprimé (buse de 0,013 po à 0,017 po). Remarque : Si des retouches sont nécessaires, la même méthode d'application est recommandée.

TEMPS DE SÉCHAGE

Un temps de séchage plus long est nécessaire en temps froid et d'humidité élevée. Attendre au moins 7 jours avant de rincer ou de nettoyer la surface avec un détergent doux et non abrasif.

ÉLIMINATION

Éliminer convenablement tous les chiffons souillés. Communiquer avec le service de collecte des ordures ménagères pour éliminer les contenants vides et tout produit inutilisé.

† ATTENTION! Si vous grattez, poncez ou éliminez la vieille peinture, une poussière de plomb risque de se dégager. LE PLOMB EST TOXIQUE. L'EXPOSITION À LA POUSSIÈRE DE PLOMB PEUT CAUSER DES MALADIES GRAVES, COMME DES LÉSIONS CÉRÉBRALES, SURTOUT CHEZ LES ENFANTS. LES FEMMES ENCEINTES DOIVENT AUSSI ÉVITER L'EXPOSITION. Portez un respirateur approuvé par le NIOSH pour contrôler l'exposition au plomb. Nettoyez soigneusement avec un aspirateur HEPA et une vadrouille humide. Avant de commencer, renseignez-vous sur les façons de vous protéger, vous et votre famille, en communiquant avec le National Lead Information Hotline (Centre national d'information sur le plomb) au 1-800-424-LEAD ou en visitant www.epa.gov/lead.

ATTENTION! Le ponçage ou le grattage du bois de charpente traité sous pression peuvent s'avérer dangereux. Portez une protection appropriée.

ATTENTION! Ce produit contient des substances chimiques que l'état de la Californie reconnaît comme pouvant causer le cancer, des anomalies congénitales ou d'autres dangers relatifs à la reproduction.

ATTENTION! IRRITANT! PRODUIT NOCIF SI INGÉRÉ. CONTIENT : ÉTHYLÈNE GLYCOL. PEUT IRRITER LES YEUX, LE NEZ ET LA GORGE. ÉVITER TOUT CONTACT AVEC LES YEUX ET LA PEAU ET ÉVITER DE RESPIRER LES VAPEURS ET LE BROUILLARD DE PULVÉRISATION. PORTER DES VÊTEMENTS DE PROTECTION ET UNE PROTECTION POUR LES YEUX. UTILISER UNIQUEMENT DANS UN ENDROIT SUFFISAMMENT AÉRÉ. Pour éviter de respirer les vapeurs et le brouillard de pulvérisation, ouvrir les fenêtres et les portes ou utiliser d'autres moyens d'assurer un apport d'air frais pendant l'application et le séchage. En cas de larmoiement, de maux de tête ou d'étourdissement, augmenter l'apport en air frais. Utilisé correctement, un appareil respiratoire homologué par la NIOSH contre la vapeur organique avec filtre à particules de série P peut offrir une protection supplémentaire. Consulter un expert avant de l'utiliser. Un masque antipoussières ne protège pas contre les vapeurs. Éviter le contact avec les yeux et la peau. Bien se laver après avoir manipulé le produit. Refermer le contenant après chaque utilisation. **PREMIERS SOINS :** En cas de problèmes de respiration, quitter l'endroit pour aller à l'air frais. Si les problèmes respiratoires persistent, obtenir une assistance médicale immédiatement. En cas de contact avec les yeux, rincer à grande eau pendant au moins 15 minutes et obtenir une assistance médicale. En cas de contact avec la peau, laver à fond avec du savon et de l'eau. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.

ATTENTION : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS – NE PAS INGÉRER.

GARANTIE LIMITÉE

Behr Process Corporation garantit que ce produit répond aux spécifications de fabrication de Behr. Si le produit ne répond pas à ces normes, Behr Process Corporation pourra, à sa discrétion et avec une preuve d'achat, vous fournir un montant équivalent d'un nouveau produit ou vous rembourser le montant de l'achat de ce produit. Cette garantie exclut (1) la main-d'œuvre et les coûts de la main-d'œuvre pour l'application ou l'élimination de tout produit et (2) les dommages indirects ou consécutifs, qu'ils soient causés par un manquement à une garantie expresse ou implicite, une conduite négligente, une responsabilité inconditionnelle ou toute autre doctrine. Certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou consécutifs; par conséquent, les limitations ou les exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à votre cas. Cette garantie vous confère certains droits légaux et peut également vous conférer d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

Pour consulter un professionnel en recouvrement certifié BEHR, composez le 1-800-854-0133, poste 2 (É.-U. seulement).

BEHR
Une société Masco

©2012 Behr Process Corporation
Santa Ana, CA 92704 U.S.A. • behr.com
V.O.C. <50 g/L • REV. 4/12